



SANJUE

Luces LED - Asesoría e Instalación

EXPERTOS
EN
ACABADOS

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

GRIPWECK G-80 High Tack

Adhesivo Multifuncional de base acrílica con alta sujeción inicial



Descripción del Producto

GRIPWECK G-80 High Tack es un adhesivo profesional de alta calidad con propiedades de excelente que se cura con humedad y forma una goma elástica y durable.

Beneficios

- Sujeción casi inmediata, se adhiere a materiales de la construcción pesados sin la utilización de abrazaderas o de cinta adhesiva para su fijación
- De alta resistencia mecánica y de modulo elástico
- Elasticidad durable
- Curado rápido
- No se encoge, ni deja burbujas
- No corrosivo en metales
- De curado neutro, casi sin olor
- Buena resistencia a las condiciones climáticas y la humedad
- Adhesión perfecta sin productos base (primer) aun en superficies húmedas

Aplicaciones

Gripweck High Tack ha sido desarrollado especialmente como un adhesivo universal para pegar variados materiales de construcción, tales como: Espejos, vidrios, placas de yeso, PU, PVC, polyester, plásticos, esmaltes, cerámicos, cobre, plomo, zinc, SPC, PS,

aluminio, metales, Acero inoxidable, madera y paneles de fibra de cemento entre otros.

Método de aplicación

Aplicar el adhesivo en líneas verticales con el envase aplicador provisto, hágalo con una distancia de 10-20 cm entre ellas para permitir el flujo de aire. Puede aplicar por puntos o líneas. Ponga los materiales en posición y presiónelo para asegurarse de que el adhesivo utilizado posee un grosor mínimo de 2-3 mm entre el material y la superficie. No lo aplique en puntos. Por la alta fijación inicial durante el fragüe usualmente no es necesario nada más.

Información adicional

Base	Acrílico
Garantía	12 meses después del primer uso
Flujo	< 2 mm
Tiempo de curado	15 minutos +23°C/50%
Grado de aplicación	10-20 g/min
Módulo de elasticidad al 100 %	1,39 N/mm ²
Resistencia a la Escarcha durante el transporte	Up a -15°C
Resistencia a la temperatura	-40°C a +90°C
Resistencia a la tracción	2,20 N/mm ²
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C

Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas



Dirección: Doleguita, Ave. 8a Oeste y D Norte Frente al taller Jorge Nieto.

Teléfono: 777-3242

WhatsApp: +507 6395-1697

Correo: info@sanjuecompany.com

Horario: lun-sáb 08:00 am - 05:00 pm

25-04-2024

17:43:44

CEST

10-08-2024



SANJUE

Luces LED - Asesoría e Instalación

EXPERTOS
EN
ACABADOS

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

GRIPWECK G-80 High Tack

Adhesivo de Multifuncional de base acrílica con alta sujeción inicial

- No es adecuado para carga de agua continua
- No apta para uniones de dilatación
- No apto en combinación en piscinas

Preparación de la superficie y acabado

La temperatura de aplicación debe ser de +5°C a +40°C (ambiente y sustrato). La superficie debe estar seca, limpia y pareja. Limpie las superficies con un paño limpio y seco. Gripweck High Tack se adhiere perfectamente sin la utilización de base en la mayoría de sustratos no porosos. Las superficies porosas deben ser tratadas previamente. Siempre pruebe el nivel de adhesión antes de la aplicación final. Debido a la estructura del Gripweck High Tack se recomienda utilizar una pistola calafatera con la transmisión derecha en combinación con la boquilla.

Limpieza

El material ya curado solo puede ser removido mecánicamente. Las manos deben limpiarse con toallitas o abundante agua.

Colores

- Blanco

Embalaje

- Cartucho de 300 ml
- Cajas de 12 unidades de 300 ml

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto. sanjuecompany.com

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

Garantía / Responsabilidad

SANJUE garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones



Dirección: Doleguita, Ave. 8a Oeste y D Norte Frente al taller Jorge Nieto.

Teléfono: 777-3242

WhatsApp: +507 6395-1697

Correo: info@sanjuecompany.com

Horario: lun-sáb 08:00 am - 05:00 pm

25-04-2024

17:43:44

CEST

10-08-2024